






# ÇİMSTONE®

## İndikatif Teknik Özellikler\*

	TEST	TEST YÖNTEMİ	TEST SONUCU
	Darbe Dayanımı	TS EN 14617 -9	min. 2 Joule for 1,2 cm thickness min. 3 Joule for 2 cm thickness
	Eğilme Dayanımı	TS EN 14617-2	40-70 N/mm <sup>2</sup>
	Aşınma Direnci	TS EN 14617 -4	Max. 30 mm
	Su Emme Deneyi	TS EN 14617-1	Max. %0,1
	Yangına Tepki	TS EN 13501-1	A2 fl, S1

\* Ürün özelliğine göre değerler değişiklik gösterebilir.